

Link do produktu: <https://www.remsport.pl/smar-world-cup-mix-hot-70g-holmenkol-p-2275.html>



Smar World Cup Mix Hot 70g HOLMENKOL

Cena	60,00 zł
Dostępność	Niedostępny - zadzwoń
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	24128
Kod EAN	4250081616409
Producent	Holmenkol

Opis produktu

Oferta Sklepu REMSPORT: Smar bazowy do smarowania nart zjazdowych, nart biegowych i desek snowboardowych, produkt niemieckiej firmy **HOLMENKOL**, jest to model World Cup Hot Yellow-Red (numer katalogowy 24128), w kostce o wadze 70g. Smar zapakowany w plastikowe, oznaczone i zamykane pudełko.

PAMIĘTAJ - KTO SMARUJE TEN JEDZIE



World Cup Hot Yellow-Red to smar narciarsko-snowboardowy w kostce do stosowania na gorąco (rozprowadzanie smaru odbywa się za pomocą specjalnego żelazka) o wadze 2x35g (zestaw zawiera dwie kostki smaru: AlphaMix Yellow i BetaMix Red).

- Smar Alpha Mix Yellow (żółty) do stosowania w zakresie temperatur (śniegu) od 0 C do -4 C.
- Smar Beta Mix Red (czerwony) do stosowania w zakresie temperatur (śniegu) od -4 C do -14 C.

World Cup Mix Cold to mieszanka smarów z nowej serii używana często jako smar bazowy (podkładowy) przez zawodników w Pucharze Świata oraz jako samodzielny smar treningowy i zjazdowy.

Smary bazowe zostały udoskonalone do najwyższego poziomu dzięki zastosowaniu w różnych zakresach temperaturowych. Smary bazowe mają za zadanie utwardzić spody nart oraz je skutecznie chronić, zwiększając odporność na ścieralność smarów właściwych.

ZALETY SMAROWANIA ŚLIZGU SMAREM METODĄ NA GORĄCO:

- szybsza jazda (poślizg),
- większe bezpieczeństwo na stoku (ślizgi nie zacinają się),
- ochrona ślizgów przed szybszym utlenianiem się,
- ochrona ślizgów przed tarciem spowodowanym jazdą po śniegu.

Seria smarów World Cup Mix liczy sobie dwa modele:

- [smar World Cup Mix Hot](#)
- [smar World Cup Mix Cold](#)



Charakterystyka techniczna smaru:

Rodzaj smaru: **Hydrocarbon**

Postać smaru: **Kostka**

Zakres temperatur: **0°C do -14°C**

Typ smaru: **Base**

Waga smaru: **70g**

Temperatura żelazka: **110°C-130°C**

Sposób użycia

SMAROWANIE NA GORĄCO - rekomendowana technika.

1. Nałożyć, a następnie wprasować smar za pomocą żelazka narciarsko-snowboardowego, temperatura płyty żelazka 110-140 C (zależy od typu

-
- smaru).
 2. Ponownie wprasowujemy smar żelazkiem o temperaturze 110-140 C (zależy od typu smaru) posuwając się do przodu z prędkością około 3 cm na sekundę.
 3. Odczekać co najmniej 15 minut niech smar stężeje, utwardzi się i ostygnie.
 4. Oczyszczyć boczne krawędzie cykliną pleksi.
 5. Wycyklinować powierzchnię ślizgu za pomocą cykliny pleksi.
 6. Szczotkujemy ślizg za pomocą szczotki z miękkiej stali lub miękkiego mosiądzu.
 7. Szczotkujemy ślizg za pomocą szczotki z twardego włosia końskiego lub z twardego nylonu (można również wykorzystać szczotkę obrotową - 1500 do 2500 obr./min. bardzo delikatnie dociskając).
 8. Szczotkujemy finalnie ślizg za pomocą szczotki z miękkiego włosia końskiego lub z miękkiego nylonu (można również wykorzystać szczotkę obrotową - 1500 do 2500 obr./min. bardzo delikatnie dociskając).